

9.5.2 Hafner Kreativputz Universal | H1

(Kreativputz Universal - H1)

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:

- › Weißer Putz für den Hafnerbereich zum Einbetten des Glasfaserarmierungsgewebes
- › Zum Erstellen verschiedenster Putzstrukturen und für alle Putztechniken geeignet
- › Auftragsstärke max. 50 mm (in mehreren Lagen)

Verarbeitung:

- › Das Verputzen der gemauerten Ofenanlage erfolgt nach dem Trockenheizen im kalten Zustand
- › Der Untergrund muss von Mörtelresten befreit werden und muss staubfrei sein
- › Das Vornässen kann mäßig erfolgen
- › Gesamten Sackinhalt vor der Verarbeitung trocken gut durchmischen
- › Anrühren ausschließlich mit Trinkwasser
- › 3 Minuten rasten lassen und nochmals durchrühren bis eine klumpenfreie Masse entsteht
- › Bei nicht ebenflächigem Mauerwerk kann der Putz zum Ausgleichen des Untergrundes verwendet werden
- › Das Glasfaserarmierungsgewebe wird in den Hafner Kreativputz Universal | H1 eingebettet
- › Nach dem Armieren wird der Hafner Kreativputz Universal | H1 nochmals aufgetragen und wird, je nach Wunsch, in Form gebracht
- › Angehärtetes Material darf nicht mehr verwendet, nicht nochmals mit Wasser verdünnt werden
- › Die Topf- und Abbindezeit sind abhängig von der Umgebungstemperatur, Temperatur des Anmachwassers, der zugesetzten Menge Trinkwasser und der Lagerdauer des offenen Gebindes
- › Der Ofen soll erst nach einer Lufttrocknungszeit von etwa einer Woche beheizt werden.

Properties and areas of use:

- › White, powdery, mineral refractory plaster
- › Reinforcing grid is embedded in Hafner Kreativputz Universal | H1
- › Application thickness max. 50 mm (in several layers)

Processing:

- › Plastering of the stove takes place in cold situation after dry heating
- › Brickwork should be free of dust and mortar residue
- › The brickwork can be moderately pre-wetted
- › Dry mix complete content of bag before use
- › Mix Hafner Kreativputz Universal | H1 with drinking water and after approx. 3 min mix again until a lump free mixture has been achieved
- › The plaster can be used to level uneven undergrounds
- › In the first working step the reinforcing grid is embedded into the plaster
- › After reinforcing, Hafner Kreativputz Universal | H1 is applied again and brought into the desired form
- › Do not use hardened material or dilute again with water
- › Pot life and setting time are dependent on the surrounding temperature, the temperature and amount of mixing water, and how long the opened container has been stored
- › The stove can be heated only after drying period of about one week

Hinweise | Information

Liefereinheit Delivery unit	20 kg Sack 20 kg bucket
Markierung Color code	blau blue

Angaben nach Önorm B 8308 * | Specifications according to ÖNORM B 8308 *

Rohstoffbasis Raw material base	Zementklinker cement
Anwendungsgrenztemperatur Temperature limit [°C]	200
Art der Abbindung Type of setting	hydraulisch hydraulic
Lagerfähigkeit Shelf life	24 Monate bei trockener und frostfreier Lagerung 24 months in dry and frost free storage
Anmachflüssigkeit Mixing fluid [%]	Trinkwasser 21-27 drinking water 21-27
Materialbedarf (bei einer Auftragsstärke von 3 mm) Material requirement (for 3 mm thickness) [kg/m ²]	5
max. Korngröße Max. grain size [mm]	1
Verarbeitungszeit Processing time [min]	ca. 45 approx. 45

* Die tatsächlichen Werte können vom Datenblatt abweichen.